

P 380 Verarbeitungshilfe

P 380 verbessert die Verarbeitbarkeit des Estrichmörtels. Durch seine plastifizierenden Eigenschaften wird der Estrichmörtel geschmeidiger und leichter verarbeitbar. P 380 ermöglicht zudem eine frühere Begehbarkeit des fertigen Estrichs.

Anwendungsbereiche und Eigenschaften

- Geeignet für normale bis hochbelastbare Standardestriche und Verbundestriche
- Speziell für Fußbodenheizungen geeignet, aber auch zur direkten Nutzung im Innen- und Außenbereich
- Ermöglicht eine leichte und lange Verarbeitung des Estrichmörtels
- Der fertige Estrich oder Beton ist bereits nach 48 Stunden begehbar
- Anpassung des Abbindeverhaltens von Zement bei niedrigen Temperaturen
- Auch bei Zementdosierungen bis 75 kg bleibt der Estrichmörtel noch leicht zu verlegen

Verarbeitung

Mischanweisungen:

Den Kanister vor dem Gebrauch gründlich aufschütteln!

Geben Sie 5-10 Liter Anmachwasser in einen Eimer und dazu die benötigte Menge P 380. Schütten Sie anschließend beides zur Estrichmischung in den Mischer. Mischen Sie alles mindestens 3 Minuten gründlich durch.

Dosierungsmenge P 380	Zementmenge
20 -40 ml	50 kg

(Mischung 62,5 kg Zement und 80 ml P 380)

Wir empfehlen die Oberfläche abschließend mit einer Glättmaschine zu bearbeiten. Sie können es aber auch mit der Hand glätten.

Allgemeine Hinweise

- Führen Sie vor der Verwendung von P 380 immer eine Eignungsprüfung durch.
- Die Dosierung hängt ab von der Beschaffenheit des Zements, des Wasser-Zement Mischungsverhältnis, vom Einsatzzweck und auch der aktuellen Verarbeitungstemperatur.
- Keine anderen Estrich Zusatzmittel mit P 380 verwenden.
- Die Wasserzugabemenge wird bei feuchtem Sand reduziert.

Technische Daten

Anwendung:	Zugabe ins Mischwasser
Verbrauch:	Unterschiedlich. Je nach Anwendungszweck
Lieferform:	10 Liter Kanister
Farbe:	Beige
Lagerung:	Zwischen +5°C und +25°C (12 Monate haltbar nach Lieferdatum)
Kennzeichnung nach GHS:	entfällt

Nur für gewerbliche Anwender. Sicherheitsdatenblatt beachten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen! Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Das Produkt nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Dieses Produktdatenblatt ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen erstellt worden. Alle vorherigen Versionen sind ungültig. Aufgrund der vielen Anwendungsmöglichkeiten und der Verarbeitungsbedingungen sind diese Angaben unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Wir entbinden den Kunden/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Länderspezifische Regelungen, die auf regionalen Standards, Bauvorschriften, Verarbeitungs- oder Industrie-richtlinien beruhen, können zu spezifischen bzw. geänderten Anwendungsempfehlungen führen. In Zweifelsfällen muss die Anwendung von der IBC GmbH & Co. KG freigegeben werden. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.